



www.ekoceramika.pl

EKOCERAMIKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Suszki 80

59-700 Bolesławiec

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

„PIASEK SUSZONY”

EK-15 /ŚREDNI/

- Postać handlowa** - piasek suszony /luzem/
- Wygląd makroskopowy** - piasek płukany barwy biało szarej o wilgotności ~0,2 %, drobnoziarnisty
- Parametry techniczne**
- Zawartość ziaren mniejszych niż 0,063mm ~ 1 %
- Fracja główna - 0,1/0,2/0,315

<i>Klasa ziarnowa d [mm]</i>	<i>Średnia zawartość klasy ziarnowej [%]</i>
0,5	3,5
0,25	30,0
0,125	51,0
0,1	12,0
0,063	2,5
<0,063	1,0

Analiza chemiczna

SiO ₂	96,98%
Fe ₂ O ₃	0,08%
TiO ₂	0,06%
CaO	0,03%
MgO	0,01%
K ₂ O	0,09%
SO ₃	0,01%
Straty 1000°C	0,38%

tel. 075 784 1120, 075 731 7393 fax. 075 784 1121

Podane wielkości parametrów przedstawiają wartości średnie uwarunkowane złożem oraz produkcją.

Wysyłka w dni robocze w godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰

Wysyłka w dni robocze w godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰