



www.ekoceramika.pl

Ekocermika Sp. z o.o.  
ul. Suszki 80  
59-700 Bolesławiec

Wysyłka w dni robocze w godz. 6<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>  
tel. 075 784 11 20

# KARTA INFORMACYJNA

## JANINA /JB1W/ GLINA WZBOGAČONA

### PARAMETRY TECHNICZNE

POZOSTAŁOŚĆ NA SICIE 0,063MM	4,0±2%
SKURCZLIWOŚĆ SUSZENIA /110°C/	4,0±1%
SKURCZLIWOŚĆ WYPALANIA /1250°C/	7,0±2%
NASIĄKLIWOŚĆ	8,0±2%
WYTRZYMAŁOŚĆ	MAX.30 KG/CM2
NARASTANIE CZEREPY / 4 MIN./	MIN.1,1MM
KOLOR PO WYPALE	JASNY KREMOWY

### SKŁAD CHEMICZNY

AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MIN. 23,00%
FE <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MAX 1,10%
SiO <sub>2</sub>	64,00%
TiO <sub>2</sub>	0,29%
CAO	0,43%
MGO	0,64%
K <sub>2</sub> O	1,14%
NA <sub>2</sub> O	0,21%
STRATA 1000°C	8,0±2%

### SPOSÓB DOSTAWY

LUZEM, W SAMOCHODACH OTWARTYCH

Podane wielkości parametrów przedstawiają wartości średnie uwarunkowane złożem oraz produkcją.