



www.ekoceramika.pl

Ekocermika Sp. z o.o.  
ul. Suszki 80  
59-700 Bolesławiec

Wysyłka w dni robocze w godz. 6<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>  
tel. 075 784 11 20

# KARTA INFORMACYJNA

## PIASEK PŁUKANY

**POSTAĆ HANDLOWA**

PIASEK WILGOTNY /LUZEM/

**WYGLĄD MAKROSKOPOWY**

PIASEK PŁUKANY BARWY BIAŁO-SZAREJ  
O WILGOTNOŚCI 9 +/- 3 %, DROBNOZIARNISTY

### PARAMETRY TECHNICZNE

KLASA ZIARNOWA [MM]	ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ [%]
> 0,5	5,0
0,315	16,0
0,25	13,0
0,16	31,0
0,125	15,0
0,1	8,0
0,063	9,0
< 0,063	3,0

### ANALIZA CHEMICZNA

SiO <sub>2</sub>	96,9%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,10%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,04%
CaO	0,16%
MgO	0,08%
SO <sub>3</sub>	0,06%
TiO <sub>2</sub>	0,06%
STRATA 10250C	0,47%

Podane wielkości parametrów przedstawiają wartości średnie uwarunkowane złożem oraz produkcją.